

GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650

- Für die Behandlung von Holz-, Parkett - und Korkfußböden auf Basis modifizierter natürlicher Öle und Wachse.
- Imprägniert und schützt.
- Der natürliche Holzcharakter wird betont.
- Seidenmatte Oberfläche.
- Sehr einfache Verarbeitung.

1. Allgemeine Beschreibung

- 1.1 Produktbezeichnung** GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650
- 1.2 Hersteller** Dyrup A/S Kopenhagen, Dänemark.
- 1.3 Produktart** Gemisch von modifizierten pflanzlichen Ölen, Harze, Naturwache und entaromatisierten Kohlenwasserstoffe.
- 1.4 Anwendung** GORI HOLZÖL HIGH – SOLID 4650 ist für rohe und geölte sowie normal bis stark beanspruchte Hart-, Weich – oder Exotenhölzer im Innenausbau einsetzbar, z.B. Parkett, Kork, Dielen, Holzpflaster, Treppen, Möbel, Regale, Fensterbänke etc.
- 1.5 Produktwirkung** GORI HOLZÖL HIGH – SOLID 4650 bildet eine schöne seidenmatte, stark wasser- und schmutz abweisende Oberfläche. Der natürliche Charakter des Werkstoffes Holz wird betont.
- 1.6 Farbton** Gelblich braun. Nach dem Trocknen farblos.
Massiv verleimte und furnierte Hölzer nehmen das Holzöl unterschiedlich auf, wodurch Farbabweichungen untereinander entstehen können. Bitte Probestücke ölen.
- 1.7 Lieferform** Gebrauchsfertig
- 1.8 Verpackung** 0,75 Liter und 2,5 Liter

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

- 2.1 Bindemittel** -
- 2.2 Pigmente** Keine
- 2.3 Lösemittel** Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere. (entaromatisierte Kohlenwasserstoffe)
- 2.4 Zusatzstoffe** Additive

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de
Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at

GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650**3. Technische Daten**

- 3.1 Dichte** 0,87 g/ml
- 3.2 Viskosität** Flüssig
- 3.3 Flammpunkt** > 60°C
-
- 3.4 Glanzgrad** Je nach Auftrag, matt bis seidenmatt
- 3.5 Geruch** Aromatisch. Nach dem Trocknen geruchlos.
- 3.6 Verbrauch** Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, ca. 80 ml/m² pro Auftrag. 1 Liter reicht für ca. 13 m² Bodenfläche. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.
- 3.7 Trocknungszeit** Zwischentrocknung bzw. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden (23° C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Böden mindestens 2 Tage nach der Endbehandlung nicht betreten. Danach schonend begehbar. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit und geringem Luftaustausch wird die Trockenzeit verlängert. Für bodennahe Belüftung sorgen (Tür öffnen). Sauerstoff und Temperatur ab 20°C beschleunigt den Trocknungsprozess. Die Langlebigkeit und Werterhaltung geölter und gewachster Holzböden hängt stark von der Schonung in den ersten Tagen ab. Während der Aushärtungszeit von ca. 12 Tagen ist die Oberfläche nicht voll belastbar und sollte nicht mit Wasser behandelt werden. Den Boden in dieser Zeit schonend behandeln und nur trocken fegen. Probeauftrag durchführen.
- 3.8 Verdünnung** Unverdünnt verwenden.
- 3.9 Lagerfähigkeit** In nicht angebrochenen Gebinden > 3 Jahr haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.
-
- 4. Untergrund**
- 4.1 Untergrundart** Rohe und geölte Hart-, Weich – oder Exotenhölzer, z. B. Parkett, Kork, Dielen, Holzpflaster etc.
- 4.2 Untergrund-
beschaffenheit** Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein.
- 4.3 Vorbehandlung** Unbehandelte Holz bzw. Oberflächen gleichmässig ganzflächig endschleifen (120° Körnung). Zu renovierendes Parkett oder Holzböden abgestuft mit Schleifpapier bzw. Schleifgitter Korn 36/60/80/100/120,

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 WienTel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at

GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650

neu verlegtes, rohes Massivparkett mit Korn 100/120 sowie neuverlegtes, unbehandeltes Fertigparkett mit Korn 100/120 (Schleifgitter) schleifen. Absaugen, nicht feucht abkehren.

5. Verarbeitung**5.1 Auftragsverfahren**

Streichbürste, Pinsel, Mohairwalze, Einscheibenmaschine, Blocker oder Schwingschleifer mit beigen Pads.

5.2 Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren und aufschütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 18°C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 60%. Nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an einer Fläche verarbeiten.

5.3 Verarbeitung

GORI HOLZÖL HIGH – SOLID 4650 dünn und gleichmäßig auftragen, bis kein Öl mehr aufgesaugt wird (Fasersättigung). Zwischen mindestens 20 und spätestens 30 Minuten rückstandsfrei mit einem Pad einmassieren bis auf der gesamten Oberfläche keine glänzenden Stellen mehr sichtbar sind. Ca. 24 Stunden trocknen lassen, danach den Vorgang wiederholen, wenn noch Holzöl in die Oberfläche einziehen kann. Bei stark saugenden Oberflächen evtl. 3. Auftrag.

Falls gewünscht, kann die Oberfläche mit GORI HARTWACHS 4651 nachgewachst werden, um einen höheren Glanzgrad zu erreichen. Erst dann nachwachsen, wenn das Öl vollständig getrocknet ist (ca. 6 Tage bei Idealbedingungen von 20°C und 55% rel. Luftfeuchte).

5.4 Nachbehandlung / Renovierung

Die Renovierung erfolgt alternativ, je nach gewünschter Optik, mit GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650 oder GORI HARTWACHS 4651.

5.5 Reinigung der Werkzeuge

z.B. mit Terpentinersatz.

GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650**6. Sicherheitshinweise**

Produkt – Code: Ö 60.

Entzündlich:

VBF: A III

Offene Flammen vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Mit dem Produkt getränkte Lappen in geschlossenen Behältern aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-1924-0. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

GORI HOLZÖL HIGH-SOLID 4650**7. Entsorgung**

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.
Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 08 01 11

8. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. Gebinde nach Gebrauch gut verschliessen und kurz auf den Kopf stellen. Die Beschichtung unterliegt, je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiss. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der DIN 18356. Zur Werterhaltung Ihrer Fussbodenoberfläche ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen evtl. Filzgleiter und im Eingangsbereich Fußabstreifer zu verwenden, um die Bodenfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand besser zu schützen.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI HOLZÖL HIGH – SOLID 4650 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, GORI HOLZÖL HIGH - SOLID 4650 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere **Anwendungstechnik Tel. 02166-964-890 und 891**. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.